

MARFIX

BUILDING FINISHING SYSTEMS



مارفكس

أنظمة تشطيبات المباني

MARFIX: MARBLE CHIPS PLASTERING

WEATHERPROOF COLOURED CEMENT-BASED MORTAR WITH GOOD ADHESION, FOR THE PROTECTION AND DECORATION OF FACADES

مارفكس : لاصق كسر الرخام


طبقة إسمنتية ملونة ذات التصاق عالي لديكورات الواجهات الخارجية وحمايتها من العوامل الجوية.




109 - 205 L



112 - 205 L




105 - 205 L




105- 205 S




117 - 206 S




121-205 S




107-205 S




101-203




113-203




106-203




121-203




104-203



108 - 203



103-204



102-204

1. Natural Insulation.
2. Non-Toxic And Environmentally Friendly.
3. Super Adhesion To Walls.
4. Very Economical
5. Flexibility In Changes, Ease Of Implementation And Multiple Color Options.
6. Homogeneous Color For All Parts Of The Work.
7. The Flexibility Of The Formation And Change And Sculpture In The Form Desired By The Craftsman In Accordance With The Requirements And Nature Of The Building.

1. عازل طبيعي للحرارة.
2. غير سام وصديق للبيئة.
3. التصاق فائق على الجدران .
4. اقتصادي جدا
5. المرونة في التعديل وسهولة التنفيذ والخيارات المتعددة بالألوان.
6. لون متجانس لجميع أجزاء العمل.
7. مرونة التشكيل والتغيير والنحت بالشكل الذي يريده الحرفي بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة المبنى.

Instructions For Use:

• Fibber Mesh Should Be Placed On Joints Between Bricks And Concrete And In Places Where Cracks Are Made Prior To The Application Of The Marfix Mixture.

The Use

• Mixing Can Be Done Manually Or Mechanically In Order To Obtain Better Homogeneity. Keep Water Continuous For Each Bag. Failure To Follow This Rule May Cause Variations In Color On The Covered Surface.

• Mix The Amounts Of Clean Water At A Rate Of 6.5 To 8 Litters Per 20 Kg.

• Mix For 5 Minutes Until Mixture Is Homogeneous. Allow The Mixture To Settle For 5 Minutes And Then Start Applying The Mixture On The Wall Manually By Hand Or Spraying With A Suitable Machine.

• Time Available For Application And Adjustment Is Approximately One Hour.

• Spread The Mortar Over The Wall Thickness Of 4 To 8 Mm. Then Level The Mixture With The Aluminum Tip To Make The Mortar Level At The Level Of The Joints. Leave The Mixture For 10 To 20 Minutes Then Throw The Marble Chips On The Mixture. When The Mixture Begins To Dry, Apply The Surface To The Masonry To Stabilize The Marble Chips Evenly And Smoothly.

• Do Not Apply The Substance When There Is A Risk Of Rain Or Frost.

• Do Not Apply Gypsum Or On Surfaces With Low Adhesion.

• Do Not Apply The Material In Ambient Temperature Below 5 ° C Or Above 45 ° C.

Consumption: 6-7 Kg Per Square Meter.

Packing: 20 Kg Packed In Polypropylene Packaging.

Colors: Available In 10 Basic Colors (White / Light Beige / Dark Beige / Light Yellow / Light Gray / Dark Gray / Light Pink / Dark Pink / Orange / Brown).

Storage: 12 Months In Its Original Covered Bags, In A Covered And Dry Place.

Warranty: The Information Contained In This Sheet Is Based On Our Experiences And Technical Knowledge, Obtained Through Laboratory Examination And Bibliographic Material. We Reserve The Right To Make Changes Without Prior Notice. Any Use Of This Data Other Than For Purposes Specified In This Sheet Shall Be Not Our Responsibility Only If Authorized By Us. We Will Not Accept Liability That Exceeds The Value Of The Purchased Product.

تعليمات الاستخدام:

يجب وضع شبك الفايبر أو الحديد المجلفن على الوصلات التي تكون بين الطوب والخرسانة وفي الأماكن التي بها تشققات قبيل تطبيق خلطة مارفكس.

الاستخدام:

الخلط يمكن أن يتم يدويًا أو ميكانيكيًا لكي تحصل على تجانس أفضل. أبق نسبة ماء متواصلة لكل كيس، إن عدم إتباع هذه القاعدة قد يسبب الاختلافات في اللون على السطح المغضى.

• اخلط بكميات الماء النظيف بمعدل من ٦,٥ إلى ٨ لتر لكل ٢٠ كغم.

• اخلط لمدة ٥ دقائق حتى يصبح الخليط متجانسًا. اترك الخلطة للاستقرار لمدة ٥ دقائق ثم ابدأ بتطبيق الخلطة على الجدار يدويًا بالمسطرين أو رش بماكينة مناسبة.

• الوقت المتاح للتطبيق والتسوية تقريبًا ساعة.

• انشر الخليط فوق الجدار بسماكة من ٤ إلى ٨ ملم، ثم اسحب الخليط بقده الأمليوم لعمل مستوى الخلطة بمستوى الفواصل اترك الخليط لمدة من ١٠ إلى ٢٠ دقيقة ثم رش كسر الرخام على الخليط وعندما يبدأ الخليط بالجفاف قم بطرق السطح بالمسطرين لتثبيت كسر الرخام داخلها بشكل مستوي ومتجانس.

• لا تطبق المادة عندما يكون هناك خطر مطر أو صقيع.

• لا تطبق المادة على الجبس أو على الأسطح ذات الالتصاق الضعيف.

• لا تطبق المادة في الحرارة المحيطة تحت ٥ مئوية أو فوق ٤٥ مئوية.

الاستهلاك: ٦-٧ كغم لكل متر مربع.

التعبئة: ٢٠ كغم معبئة في عبوات بولي بروبيلين.

الألوان: متوفر بعشرة ألوان أساسية (بيض / بيج فاتح / بيج غامق / أصفر فاتح / رمادي فاتح / رمادي غامق / وردي فاتح / وردي غامق / برتقالي / بني) ويمكن عمل أي لون حسب رغبة العميل ضمن توفر الألوان.

التخزين: ١٢ شهرًا في وعائها المغلق الأصلي، في مكان مغضى وجاف.

الضمان: المعلومات المحتواة في هذه النشرة على أساس خبرتنا والمعرفة التقنية، حصلت من خلال فحص المختبر ومن المادة البيولوجرافية. تحتفظ بحق إجراء التغييرات بدون الإخطار المسبق. أي استعمال لهذه البيانات عدا الأغراض المحددة في هذه النشرة لن تكون مسئولين عنها إلا إذا فُوض من قبلنا. لن نقبل المسئولية التي تتجاوز قيمة المنتج المشتري.



ISO 9001:2008 حاصل على شهادة



Contact Us

